



Roadline®

Однокомпонентная краска для дорожной разметки

Roadline - однокомпонентная акриловая краска для дорожной разметки, отличающаяся быстрым высыханием и высокой атмосферостойкостью. Устойчива к воздействию щелочей и неблагоприятных атмосферных условий, обладает повышенной прочностью и устойчивостью к истиранию.

Артикул: 16250

Блеск	Матовый
Цвет	Белый, желтый, оранжевый, красный, синий, черный (по требованию клиента возможна колеровка по каталогу RAL)
Колеровка	От 200 кг по каталогу RAL
Плотность	1,5 г/см³
Массовая доля нелетучих веществ	70 %
Адгезия пленки к стеклу, балл, не более	2

Область применения и свойства

Используется для разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования, аэродромов, промышленных предприятий с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием

Устойчиво к воздействию неблагоприятных погодных условий, щелочам и старению

Можно использовать со стеклошариками на неосвещенных участках дорог

Высокая скорость образования сухой пленки

Повышенная механическая износостойкость

Выдерживает воздействие противогололедных реагентов

Способ нанесения

Кистью, валиком

Машинами для маркировки. Рекомендованные параметры оборудования: диаметр сопла 0,021 – 0,027 дюйма, рабочее давление 140 – 180 бар, в зависимости от выбранного сопла.

Для повышения видимости дорожной разметки в темное время суток на свеженанесенную полосу разметки (не позднее 5 секунд) нанести световозвращающие стеклянные шарики диаметром от 100 до 600 мкм из расчета 200-400 г/м²

Разбавление

Допускается разбавление ксилолом Selkor® в количестве не более 3-5 % от массы

Рекомендованная толщина слоя

300 мкм по мокрой пленке 300 мкм по мокрой пленке

Расход

400- 900 г/м² в зависимости от категории дороги, состояния поверхности ее покрытия, интенсивности движения

Время высыхания

Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2 °C – 15 минут

Важно! Толщина пленки, вентиляция, температура и относительная влажность оказывает значительное влияние на время высыхания.

Важно! При температурах ниже 0 °C возможен риск появления льда на поверхности, что может отрицательно повлиять на адгезию

Подготовка поверхности

Разметку наносить в сухую погоду, по сухому, очищенному от грязи, пыли и масел дорожному покрытию

Не рекомендуется производить разметку на свежееуложенных дорожных покрытиях

Температура поверхности Относительная влажность воздуха

Температура воздуха и покрытия не должна быть ниже 5°C и превышать 35°C

Влажность воздуха не более 85%

Условия хранения/ срок хранения

Хранить не более 24 месяцев в заводской неповрежденной (невскрытой) упаковке в сухом прохладном месте

Безопасность

Огнеопасно!

Материал держать вдали от источников возгорания, открытого огня.

Использовать средства индивидуальной защиты.

Избегать попадания химиката на кожу и в глаза.

При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям.

Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку.

Утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Не допускать попадания в канализацию

